



Nichtbrennbare Glasgewebe nach DIN 4102-A2
Für höchste Sicherheit und kreative Gestaltung

Luftdurchlässigkeit / Air permeability

Werte in l/dm² pro min. / values in litres/dm² per minute

	100 Pa	200 Pa
96105	48	80
96201	70	135
96082	90	160
96110	28	56
96045	> 720	
96029	43	74
96038	> 720	
96031	30	50
96094	200	300
ATEX SCREEN 04599	> 720	
ATEX SCREEN 04705	130	190